財團法人 臺灣營建研究院
材料試驗室
Taiwan Construction Research Institute
Material Testing Laboratory

地址：台北市基隆路四段43號
P.O.Box 90-50, Taipei
Taiwan, R.O.C
TEL：(02)2758533
FAX：(02)2758931

蜂巢式輕隔間板抗壓試驗報告

試驗編號：TLA-866244-5

工程名稱：蜂巢式輕隔間板耐壓試驗	
工程主辦單位：	送試日期：86/04/26
委託單位：台芯實業股份有限公司	材齡：7天
送驗單位：台芯實業股份有限公司	試体製作日期：86/04/19
會驗人員：	試驗日期：86/04/26

位置編號	受壓尺寸(cm) L×W×H	抗壓面積 cm^2	抗壓荷重 kgf	抗壓強度 kgf/cm^2	備註 Remarks
13-100	12×12×4	144	232	1.61	試体上.下覆蓋夾板厚0.68cm
13-100	12×12×4	144	238	1.65	
		以下空白			

附 註：

1.本試驗由委託單位自行取樣,所列記錄僅對樣品負責。

2.本報告對外僅供參考之用，不得作為法律訴訟之依據。

3.本報告共 5 頁，報告內容有任何塗改、複印均屬無效。

院 長 President　　覆 核 者 Laboratory Supervisor　　試 驗 者 Test Operator

附件一